

## HWE 방법으로 성장한 CuGaSe<sub>2</sub> 단결정 박막의 광학적 특성

홍광준, 이상열, 유상하, 정준우,  
백형원, 문종대\*, 김혜숙\*\*

\* 조선대학교 물리학과, 광주, 501-759 (062) 230 - 6637

\* 동신대학교 광전자공학과, 나주, 520-714 (0613) 330 - 3325

\*\* 나주대학 멀티미디어 정보과, 나주, 523-930 (0613) 330 -7437

### 요약

수평 전기로에서 CuGaSe<sub>2</sub> 다결정을 합성하여 HWE(Hot Wall Epitaxy)방법으로 CuGaSe<sub>2</sub> 단결정 박막을 반절연성 GaAs(100)기판 위에 성장하였다. CuGaSe<sub>2</sub> 단결정 박막은 증발원의 온도를 610 °C, 기판의 온도를 450 °C로 성장하였다. 이때 성장된 단결정 박막의 두께는 2.1  $\mu\text{m}$ 였다. 단결정 박막의 결정성의 조사에서 20K에서 광발광(photoluminescence) 스펙트럼이 672.6 nm (1.8432 eV)에서 exciton emission 스펙트럼이 가장 강하게 나타났으며, 또한 이중결정 X-선 요동곡선(DCRC)의 반폭치(FWHM)도 138 arcsec로 가장 작아 최적 성장 조건임을 알 수 있었다. Hall 효과는 van der Pauw 방법에 의해 측정되었으며, 온도에 의존하는 운반자 농도와 이동도는 293K에서 각각  $4.87 \times 10^{23}$  electron/m<sup>-3</sup>,  $1.29 \times 10^{-2}$  m<sup>2</sup>/v-s였다. CuGaSe<sub>2</sub> 단결정 박막의 광전류 단파장대 봉우리들로부터 20K에서 측정된  $\Delta\text{Cr}$ (crystal field splitting)은 약 0.090 eV,  $\Delta\text{So}$ (spin orbit coupling)는 0.249 eV였다. 20K에서 광발광 봉우리의 667.6nm (1.8571 eV)는 free exciton(E<sub>x</sub>), 672.6nm (1.8432 eV)는 acceptor-bound exciton 인 I<sub>2</sub>와 679.3nm (1.8251 eV)는 donor-bound exciton 인 I<sub>1</sub>였다. 또한 690.9nm(1.7945 eV)는 donor-acceptor pair(DAP) 발광 P<sub>0</sub>이고 702.4nm (1.7651 eV)는 DAP-replica P<sub>1</sub>, 715.0nm (1.7340 eV)는 DAP-replica P<sub>2</sub>, 728.9nm (1.7009 eV)는 DAP-replica P<sub>3</sub>, 741.9nm (1.6711 eV)는 DAP-replica P<sub>4</sub>로 고찰된다. 912.4nm (1.3589 eV)는 self activated(SA)에 기인하는 광발광 봉우리로 고찰되었다.