

## 總義齒製作上의 Processing Error 에 對 하여

金 明 淑

많은複雜한段階를 거쳐 wax-up 를 完成한 Full Denture  
를 精確하게 Acrylic Resin으로 Reproduce 하는데에는 몇  
가지 注意事項이 있다.

우리가 이 Final Step 를 등한시한다면 精密을 期한 한 많은  
過程들이 이 Error 때문에 不正確하게되고 Full Denture를  
끌고나온 후에라도 Denture Sore Mouth의 根源이 되게되는 것이다.

여기서 이 processing Error를 招來할 수 있는 몇 가지 原因  
을 밝혀보고 그 対策을 生覺코자 한다.

- ① proper mixing of resin dough
- ② Complete insulation of this resin mass from  
gypsum when packed
- ③ gradual pressure and adequate condensation
- ④ extent of heat involved
- ⑤ slow cooling

上記한 5가지項目은 全部 acrylic appliance 의 strain  
形成에 主要한 原因이 되는것이며 이 processing 時 内包된  
strain은 後에 어떤 Solvents나 strain-releasing  
agents로 풀어지게 되여 보이지 않는 작은 Crack으로 부터甚  
한 Denture의 变形까지 招來하게 될수 있는 것이다.

Denture에 Error를 가져올수 있는 原因을 찾았을時 上述한  
것과에 invest된 齒牙의 Shift問題도 生覺치 않을수 없다 前  
者가 Denture 畸形의 原因이라면 이 Shift問題는 主로  
Untermaxillary relationship 即 高聳이라던지 咬合등을  
여기나게 한다.勿論 우리는 processing 中 最大限의 注意를 하  
여 이러한 誤差를 赤然에 防止요록 할것이지만 언제나 그리하듯  
程度差는 있으하더라도 一段 招來된 이 誤差를 修整하기 위하여  
가장 重要한 procedure의 하나인 Remounting and  
Correction of occlusion을 Denture를 master  
Cast에서 分離시키기 前에 咬合上에서 하여야 하는 것이다.

이 tooth shift 문제를 優先 考察해 보고자한다. 이에 对  
하여 Mahler<sup>(1)</sup>는 다음과 같이 말하고 있다.

"----- the teeth act upon the investing material  
essentially in the same manner as the ball  
indentor acts in the flow tests. The indentors  
are the teeth and the major load is the  
force applied by the resin during the packing  
and curing process. From the study of  
the complete denture technique using the  
simple flask, it would appear that most  
of the movement would occur during trial  
packing, since the pressure exerted by the  
resin seems higher than any subsequent  
pressure due to the curing process."

即 Resin을 trial packing 할時 이 壓力에 依하여 齒牙.

가埋沒材内로 드려박힌다는 뜻인데 이 shift의 比率은 Resin  
压力의 程度에 比例되고 齒牙咬合面의 埋沒材의 程度에 反比例되  
는 것이다. 一般으로 使用되는 上記와 같은 Resin packing 方法은  
所謂 compression method이다. 이方法를 Inject method  
와 比較되는 테 이 injection type의 特徵은 compression  
method에서 와같이 flask兩의 金屬이 서로 完全히 놓아  
야만 한다는데에 念慮할것없이 Resin mold의 容積이 恒常  
一定되어 있다는 点이다.

다시 되돌아가서 우리가 늘 使用하는 compression method  
에 있어서 얼마나 trial packing 時 壓力이 加하여지나에 对하여  
Mahler氏의 實驗은 興味가 있는것이다<sup>(2)</sup> 即 그의 主張에  
依하면 flask上에 8.000 psi의 壓力까지 加하여주는것을  
보았는데 平均上으로보아 flask內의 Resin mass에는 平  
均 約 800 psi의 壓力이 記錄되었으며 이는 바로 約 5.000 psi의  
flask 위에 加하여지는 壓力에 該當한다는 것이다. 이러한 壓力  
이 Resin 内部에 存在한다는 實証은 이것을 알고서는 이에 대한  
어떤 대策을 세우지 않을수 없게 만드는 것이다.

實驗을 通해 Mahler氏는 또한 다음과 같은 点을 밝히는데  
成功하였다. 即 Processing error로 因한 高径의 增加는  
0.5~1.0 mm로 되어있는데 그의 主張에 依하면  $\frac{1}{16}$  mm (0.016inch)  
만큼 작은 誤差도 結果的으로는 이 1mm의 變化가 生긴다는 것  
이다. 왜냐하면 Full Denture의 incisal area의 誤差에는  
두 가지의 factor가 影響을 끼치는데 그것은 ① upper and  
lower dentures; ② 下頸關節 아주는 特色인 Lever  
Ratio의 二種이라고

이러한關係로 비록 個々齒牙의 移動差는 微々하나 차더라도 그것이 증幅되어 前齒部에서 크게 나타나게 되며 Hanau 氏咬合器를 使用할 경우에는 Intraoral guidance Pin에서는 더욱 더욱 크게 나타나 Curing이 끝난 후 그 誤差度를 쉽게 觀察할 수 있는 것이다. 그렇다면 이렇게 明確히 存在하는 processing Error에 對하여 어떤 防策을 세울 것이며 또 기왕에 생긴 것에 처하여는 어떻게 하여 processing 前의 狀態로 恢復시킬 것인가?

優先 wax-up이 끝난 full denture를 埋沒할 때 flask의 上半을 二重埋沒하는 方法이 있다. 첫째로 후에 Deflasking을 簡便히 하기 위하여 上半의 咬頭面上까지는 plaster로 채운다. 이것은 plaster를 齒牙咬頭面近方까지 채우고 난 후 굳기 前에 손가락으로 흠을 해치고 파서 切斷部와 咬頭를 露出시키면서 아주 굳어버리면 sharp한 instrument로서 groove 등에 介在되어 있는 plaster particle 등을 除去하여 냐니 다음에 完全히 굳으면 plaster 위에 分離剤를 塗布하고 dental stone으로 flaking을 完了시키는 것이다.


이렇게 함으로서 結果的으로 보아 packing pressure에 抵抗을 할 Occlusal and incisal region은 hardness가 많은 dental stone으로 埋沒하였고 二重埋沒한 것 때문에 후에 Deflasking을 大端히 簡便하게 하는 것이다. 即 上半의 第二尸의 Stone은 마치 splint와 같은 役割을 担當하게 되는 것이며 packing과 processing時 壓力이 加하여질 때 각其齒牙를 제 위치에 維持하는데 도움을 하는 것이다.

마음으로 우리가 考察할 것은 程度問題의 差는 있지만 一般 발생한 誤差를 어떻게 解決할 것인가 이것 이바로 Remounting

~12~

### Procedure 인것이다.

master Cast의 裏面에 所謂 Remounting Index 를 만들어서 articulator에 mount 한후에 그후 다시 分離시키는 경우에도 언제나 제位置에 돌아갈수있겠금 하는것이다. 그 모양을 그림으로 表示하면 다음과 같고 그場所는 Cast의 margin이나 그렇지 않으면 좀 안쪽으로 들여와서 wedge型 아니면 round 하게 形成한다.



或은 Hanan會社에서 製品으로 販賣되는 金屬製 Split-metal remounting plates 을 使用할수도 있지만 實際上 上記와 같이 Cast裏面에 홈을파서 이것을 Index로 使用하는 것으로 足하다고 생각된다.

中心位置의 高径이 끌나고 articulator에 mount하기直前에 브로울리아 Index가 마련된面의 cast上에 vaseline을 塗布하고 articulator에 올린다. 이렇게하면 wax-up이 끌나 Invest前에 Index와 그 주위의 surface를 다치지 않고 쉽게 分離시킬수 있다.

Flask에 埋沒時는 역시 이 Index面에 vaseline을 바르고 그위를 0.001 inch tinfoil로 토고 Invest하면 또한 이면이 금게 保護되는 것이다.

이렇게하여 Processing이 끌나면 denture가 cast에 对

着된채로 교합기에 다시 Index 를 基準으로 하여 原位置에 plaster 를 가지고 附着시킨다 한가지 添加하여보릴것은 처음 Intermaxillary relationship이 끝나 articulator에 mount 할때는 반드시 Hanan articulator의 Incisal guide pin 을 上部 arm 과 同面이 되게 固定하여 (upper & lower casts 를 plaster 로 부치기전에) wax rim 이 없어도 언제나 固有의 頭間關係를 찾을수 있게 하여야한다 지금 remounting index 를 利用하여 process 가 끝난 denture 가 remount 되었고 元來의 頭間關係가 Incisal guide pin 으로 保持되어왔다면 remount 가 끝난후 이 Incisal guide pin 의 位置로서 어느程度 processing error 가 發生하였는가를 正確하게 判断할수 있는것이다.

다음 Step 은 Carbon paper 를 利用하여 이 Incisal guide pin 이 끝 plate 에 닿기 조금전까지 慎重히 Occlusion 的 原則에 따라서 Occlusal correction 을 하여준다. 이렇게 하여줌으로서 높아졌던 高程이 原位置에 回復되는同時に 誤差가 빚은 Occlusion도 refine 되여지는것이다. guide pin 이 이 plate 에 닿기 直前에 porcelain teeth 끝으면 Carborundum paste 로서 plastic teeth 끝으면 pumice 로서 final milling 을 함으로서 free gliding 을期하여주는데 이 final milling 時는 반드시 incisal guide pin 을 올려서 denture teeth 가 guidance 가 되게 하여주어야 한다. 한가지 操心할것은 final milling 時 必要以上은 하지 않음 것이다.

以上으로서 trial packing 時의 tooth shift 問題를

~11~

어떻게 예방할 것이며综合的으로 발생한 processing error  
를 remounting process를 통하여如何로 해결할 것인가  
에 대하여 원인과 방법 등을 밝혔다.

## 文 献

- ① Mahler, D.B. Hardness and Flow properties of gypsum material, J. pros. Dent. p 194; 1951.
- ② Mahler, D.B. Inarticulation of complete dentures processed by the compression molding technique, J. pros. Dent. pp. 551, 556; 1951.