

SO₃ 및 alkali 含量이 clinker 중의 soluble alkali 및 residual alkali ratio에 미치는 영향에 대한 실험실적 연구

朴 哲
 炳 哲
 <雙龍洋灰東海工場品質管理室長>
 오 회
 <雙龍洋灰東海工場品質管理室參事>

I. 序 論

cement 中의 alkali 가 cement 的 品質特性에 미치는 영향과 工程上의 trouble 및 이와 관련한 反應의 mechanism 에 대해서 多角度로 연구 발표된 바 있다. 本實驗은 SO₃ (原料 및 bunker C. oil) 가 clinker 중의 alkali 含量變化 (residual ratio)에 미치는 영향을 규명 함으로써 alkali 와 관련된 工程 개선의 한 approach 방향을 제시하고 나아가서 alkali 滑材反應에 영향을 미치고 있는 soluble alkali 관계를 규명하고자 SO₃ 와 alkali 含量變化에 따른 兩者의 변화 상태를 검토하였다.


II. 理論的 배경

1. clinker 중의 alkali 는 다음의 형태로 存在한다
 고 보고 있다.

<表-1> Alite 및 Belite 의 成分과 알카리 관계

成 分	Alite	Belite
SiO ₂	22.00	32.34
Al ₂ O ₃	5.24	1.47
Fe ₂ O ₃	2.91	1.47
CaO	67.85	62.27
MgO	1.50	0.49
Na ₂ O	0.5	—
K ₂ O	—	1.96

1) sulphate state(water soluble)



2) solid solution state(water insoluble)

Na₂O; C₃S, C₃A (NC₈A₃)에 고용된 상태
 K₂O; C₂S에 고용된 상태 (KC₂₃S₁₂)

3) double salt state


(K₂SO₄·CaSO₄)
 (wather soluble or insoluble)

2. alkali 滑材反應

alkali 滑材反應이라 함은 cement 中의 alkali (주로 soluble state) 와 滑材中의 silica 化合物 또는 carbonate 成分와 反應하여 콘크리트에 팽창·균열을 유발하는 현상을 말한다. 즉 alkali 와 cement 가 反應하여 生成된 alkali-silica gel 이 滑材 주위를 둘러 싸게 된다. 이 gel 生成量이 많으면 팽창을 일으키나 반대로 小量이면 paste 와 滑材間의 bond 를 보강하기도 한다. 이 alkali-silica gel 막은 물, alkali 에 대하여 불투과성이다. 이 gel 的 生成量이 과다하면 cement paste 막 사이에 끼어 팽창을 일으킨다고 보고 있다.

즉 osmotic pressure 에 의하여 cement paste 가 파괴·균열된다 (W.C. Hansen).

이러한 alkali 滑材反應에서 石英과 같은 結晶質滑材는 별로 문제되지 않으나 輕石, 炭灰蛋白石 같은 無晶質을 多量 含有하고 있는 滑材는 그 속도가 매우 빠르다고 보고 있다.



<alkali 滑材 反應을 하는 矿物의 母岩 종류>
 opal, chert, chalcedonite, crypto-crystalline quartz, rhyolite, volcanic rock, dolomitic lime stone.

3. 냉각과의 關係

solid solution 으로 存在하는 alkali 는 徐冷의 경우 C_2S 또는 C_3S 로부터 一部 용출되어 나온다. 현미경 관찰의 경우 서냉한 clinker 의 C_2S 结晶의 色이 不良한 것은 주로 R_2O , P_2O_5 , TiO_2 , MnO_2 등이 solid solution 으로부터 용출된 것에 기인한다고 연구 발표된 바 있다.

III. 實驗

1. SO_3 含量 变화에 따른 soluble alkali 및 alkali residual ratio

<表-2>

使用 raw mix 分析結果


SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	ig·loss	LSF	SM	IM
14.5	3.9	2.4	43.1	1.7	32.9	92.0	2.32	1.63

<表-3>


SO_3 함량별 alkali 分析表

석고 첨가량 raw mix base	clinker 중 SO_3	Na ₂ O			K ₂ O			residual ratio		remarks
		① total	② soluble	② × 100 ratio	total	soluble	ratio	Na ₂ O	K ₂ O	
0	0	0.20	0.14	70	0.27	0.11	41	19.6	22.7	raw mix 中 alkali
0.65	0.2	0.20	0.14	70	0.25	0.20	80	19.6	21.0	
1.30	0.5	0.19	0.14	74	0.52	0.47	90	18.6	43.6	Na ₂ O; 0.68
1.95	0.8	0.19	0.13	71	0.58	0.57	99	18.6	48.7	K ₂ O; 0.79
2.60	1.0	0.19	0.14	74	0.68	0.63	93	18.6	52.9	

註 : residual ratio = clinker 中 alkali $\times \frac{100 - ig\ loss\% \text{ in raw mix}}{alkali\% \text{ in raw mix}}$



<그림-1> SO_3 에 따른 soluble Na_2O 변화



<그림-2> $SO_3\%$ 별 soluble K_2O ratio

1) 實驗方法


① raw mix 는 現場 feeding 原料를 사용하였다(72. 6. 21).

② 上記 raw mix 에 石膏 0, 0.65, 1.30, 1.95, 2.60% 를 첨가했다.

- ③ pt crucible 에 4g 을 粉取하여 1,450°C 에서 70 分間 燒成 후 상온으로 냉각했다.
 2) 實驗結果: <表-3>과 같다.


3) 考 察

① <그림-1>에서 보면 Na_2O 의 residual ratio 및 soluble alkali ratio는 $SO_3\%$ 에 관계 없이 일정하다. 이는 Na_2O 가 Na_2SO_4 상태보다는 거의 C_3A , C_3S 에 solid로 存在하는 경향이 있음을 입증하고 있다.



<그림-3> SO₃ % 별 residual ratio(Na₂O)

② <그림-2>, <그림-4>에서 K₂O는 soluble alkali, residual ratio 共히 SO₃ 증가에 따라 같이 증가하며 soluble alkali 0.6~0.9% 사이에 peak point가存在하고 residual factor는 그렇지 않다. 이는 K₂O가 1차 SO₃와反應하여 K₂SO₄를 먼저生成하므로 soluble alkali ratio가 peak를 이루고 残量 K₂O(SO₃當量 이상의 과잉)는 solid solution 등으로 存在하게 되므로 residual ratio는 계속 증가를 보이고 있다.



<그림-4> SO₃ 별 K₂O residual ratio

2. alkali 含量 변화와 residual ratio 및 soluble alkali 含量關係

1) 實驗方法

① 現場 raw mix(實驗과 同一)에 Na₂O, K₂O base로 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 되게 Na₂CO₃, K₂CO₃를 첨가하였다.


② pt crucible에 4g 粉取하여 1,450°C에서 30分間 소성, 上온에서 금냉하였다.

2) 實驗結果: <表-4>와 같다.


<表-4>

alkali 함량별 alkali 존재 형태

알카리첨가량(%)	raw mix 중 alkali		clinker 중 Na ₂ O			clinker 중 K ₂ O			residual ratio	
	Na ₂ O	K ₂ O	total	soluble	ratio	total	soluble	ratio	Na ₂ O	K ₂ O
0	0.68	0.79	0.20	0.14	70	0.27	0.11	41	19.6	22.7
0.2	0.88	0.99	0.29	0.13	45	0.25	0.13	52	21.9	16.8
0.4	1.08	1.19	0.45	0.18	40	0.28	0.13	47	27.7	15.6
0.6	1.28	1.39	0.65	0.22	34	0.30	0.14	47	33.8	14.5
0.8	1.48	1.59	0.79	0.25	32	0.46	0.18	39	33.3	18.1



<그림-5> raw mix Na₂O % 별 clinker 중 Na₂O含量 변화



<그림-6> raw mix 중 K₂O 함량 변화에 따른 clinker 중 K₂O 함량 변화

3) 結果検討

① <그림-5>에서 볼 수 있는 바와 같이 raw mix 중 Na_2O 함량이 증가하면 clinker 중 Na_2O 도 증가한다. Na_2O 는 앞에서考察한 바와 같이 sulphate 와 反應하기 보다는 solid solution 으로 존재하는 경향이 더 크기 때문에 따라서 크링 카 중의 Na_2O 量은 原料 중 Na_2O 증가에 비례한다고 볼 수 있다.

② <그림-6>에서 볼 수 있는 바와 같이 clinker K_2O 는原料 중 K_2O 含量 증가와는 무관하다. K_2O 는 주로 sulphate 와 反應하여 raw mix 중의 SO_3 content 가 trace(0%) 이므로原料 중의 alkali 가 증가해도 대부분 휘발하고 solid solution 으로 存在하는 量은 거의 일정하게 된다고 볼 수 있다.

IV. 結論

1) alkali 중의 K_2O 는 SO_3 와 1차 反應하여 K_2SO_4 가 生成되고 残量의 K_2O (SO_3 의 화학당량 이상 存在時)는 solid solution 또는 기타 복염 형태로 存在한다. 따라서 原料나 연료 중에 유황분이 증가하면 clinker 중의 alkali는 계속 증가 추세에 있고 soluble alkali(K_2SO_4 가 主임)는 pack(SO_3 當量)值로 나타낸다.

2) 반대로 $\text{SO}_3\%$ 가 극소일 때는原料 중 alkali 가 증가하더라도 一定量(solid solution 으로 존재하는 量)으로 거의 고정될 것이다.

3) Na_2O 는 SO_3 와 반응하기 보다 solid solution 으로 存在하는 경향이 있으므로 연료 중의 유황분이 극소라 할지라도原料 중의 알카리가 증가하면 크링 카 중의 알카리는 계속 증가할 것이나 soluble alkali는 거의 일정하게 될 것이다.

V. 시험결과의 현장 simulation

1. clinker 중의 alkali 절대량을 감소시키고자 할 경우

K_2O ; 원료 및 원료 중의 유황분 감소(原料 중의 alkali 감소)
 Na_2O ;原料 중의 alkali 감소

2. alkali 滑材反應 防止

(soluble alkali 감소)

- 1)原料 및 원료 중의 유황분 감소
- 2)原料 중의 Na_2O 감소

따라서 알카리로 인한 工程 개선을 하자면 첫째 SO_3 와 관련해서 alkali 化合物의 순환, 휘발도, 흡수도 관계를 종합적으로 규명해야 할 것이다.

》近着外國圖書《

◎ INTUSTRIAL WORLD, August 1972

- * Features :
- * High-rise storage soars higher
- * Automated warehouses store more in less space in less time
- * More energy from coal
- * One solution to the energy crisis is coal gasification
- * The case of the jealous worker
- * A new worker causes mass resignations. Why?
- * Foundries : They are getting bigger
- * A special report on the Foundry Show in Philadelphia

◎ INDUSTRIAL WORLD, September 1972

- * Special report : Water Recycling
- * 100% water recycling : goal for industry
- * Taking the heat out of water
- * Dry cooling in South Africa
- * Feature Articles :
- * Which grinder for the Wankel
- * New units unveiled to shape its chamber
- * S. Kanoria : Opponent of monopolies
- * Indian industrialist dislikes undue controls
- * New 12-tool N/C Chucking lathe
- * Two-level turret carries 12 cutting tools
- * Case study : Should Roger be promoted?
- * Will he perform well as a supervisor?